



# RSP

## Быстротвердеющая ремонтная штукатурка.

Минеральная, быстротвердеющая известково-цементная штукатурка для выравнивания и восстановления поверхностей стен. Для наружных и внутренних работ. Толщина нанесения до 40 мм.

### Характеристики

- минеральный состав
- быстротвердеющая
- усилена волокном
- устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- высокая устойчивость к сползанию
- может наноситься слоем до 40 мм
- может наноситься одним слоем
- трещиностойкая
- может затираться войлоком

### Применение

- для выравнивания неровных поверхностей стен перед их облицовкой плиткой
- для выравнивания поверхностей стен и потолков из пористого бетона, кирпича, силикатного кирпича, штукатурки и кирпичной кладки
- для заполнения щелей и сколов
- для ремонта штукатурки во влажных помещениях и снаружи
- для наружных и внутренних работ

### Свойства

- группа смесей GP CS III согласно нормам DIN EN 998-1
- вяжущие согласно нормам DIN EN 197
- штукатурка усилена волокном
- контролируемое качество

### Подготовка основания

Для оштукатуривания подходят все прочные, сухие, очищенные от пыли основания с абсорбирующими свойствами: любая кирпичная кладка, известково-цементная или цементная штукатурка и т.д. Неплотно прилегающие части, отставшую штукатурку и плохо прилегающую краску следует удалить. При подготовке

### Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

Категория раствора	GP CS III согласно стандарта DIN EN 998-1
Размер заполнителя	0-1 мм
Температура применения	от + 5°C до +30°C
Количество воды затворения	~ 4 л на 25 кг мешок сухой смеси
Время использования	30-60 мин. (в зависимости от погодных условий и основания)
Прочность на сжатие	≥ 5 МПа
Выход раствора	~ 16,5 л из 25 кг сухой смеси
Расход	~ 1,5 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм
Срок хранения	6 месяцев
Форма поставки	мешок 25 кг

основания следует учитывать указания СНиП 3.04.01-87. При необходимости следует предварительно увлажнить основание. Интенсивно абсорбирующие поверхности предварительно обработать грунтовкой ABS, препятствующей «сгоранию» штукатурки, или универсальной грунтовкой UG.

### Выполнение работ

Смешать содержимое мешка 25 кг примерно с 4 л воды. Высыпать сухую смесь в воду при непрерывном перемешивании (на низких оборотах) электродрелью с миксерной насадкой. Перемешивание производить до получения однородной массы без комков. Штукатурка RSP может наноситься в один слой толщиной до 40 мм. В процессе затвердевания раствора поверхность может быть обработана теркой. Примерно через 12 часов можно начинать следующий этап работ (к примеру, облицовку кафелем).

### Рекомендации

- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных условий (палящее солнце, сквозняк и т.д.)
- не добавлять в раствор цемент, известь или гипс
- не разбавлять схватившийся раствор водой

### Выход раствора

Из 25 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 16,5 л свежего раствора.

### Расход

На 1 м<sup>2</sup> оштукатуренной поверхности при толщине слоя 1 мм расходуется примерно 1,5 кг сухой смеси.

### Срок хранения

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.

### Форма поставки

Мешки по 25 кг.

### Примечания

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

ЗАО "Квик-микс"  
127220, г. Москва  
Башиловская улица, д. 12  
Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)  
Факс: +7 (499) 42-908-41  
E-Mail: [moscow@quick-mix.com](mailto:moscow@quick-mix.com)